



13711-GREEN LACK WB-1K

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ (ГЛЯНЦЕВЫЙ-АТЛАСНЫЙ-МАТОВЫЙ)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Однокомпонентный акрило-полиуретановый глянцевый, атласный и матовый лак на водной основе. Разработан для использования внутри помещений. Разработан для внутренних и наружных помещений с интенсивным пешеходным движением. Обеспечивает отличный эффект и скрывает все ошибки паркета. Не имеет никаких токсических свойств. Не меняет естественный цвет паркета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется в качестве лака для защиты паркета и ламбрекенов внутри помещений с незначительным пешеходным движением.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Быстро сохнет, образует твердую пленку.
- не искажающая натуральный вид дерева.
- Не токсичен
- легко чистить,
- Может служить для частичного ремонта.
- устойчив к бытовой химии, кетчупу, майонезу, кофе и т. д.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ:

Подготовка поверхности: Предназначенная к обработке поверхность должна быть прочной. После надлежащей шлифовки деревянная поверхность должна быть очищена от пыли и покрыта грунтовкой с целлюлозным наполнителем

Условия окружающей среды: Температура окружающей среды должна быть в диапазоне +5°C/+35°C. При нанесении в закрытых помещениях необходимо обеспечить вентиляцию.

Нанесение на поверхность: Лак следует размешивать с использованием чистой палочки и никогда не прибегают к методу встряхивания.. После окончания работ по циклевке, шлифовке и очистке паркета, с помощью валика на ровную чистую поверхность наносится 2 слоя продукта на основе воды (если с грунтовкой) и 3 слоя если без грунтовки. Время ожидания между слоями 2-3 часа

Очистка оборудования: Горячей водой.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ: Выпускается в галлоне нетто 5 литров нетто..

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ: Материал следует хранить в прохладном и сухом месте. С условием хранения в закрытой заводской упаковке и соблюдения правил хранения, срок хранения составляет 1 год.

ОБЕРЕГАТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Белая жидкость
Рабочая температура:	+10°C ÷ +25°C
Растворитель (при необходимости):	водой
блеск:	85 глянецовый, 45 атласный 25 матовый
Расход:	От 80 до 100 г / м2 при 20°C и 65% R.H.
Методы применения:	От 80 до 100 г / м2 при 20°C и 65% R.H.
Высыхание до пыли:	40 мин. при 20°C и 65% R.H.
Высыхание до касания:	2 часа при 20°C и 65% R.H.
Высыхание до шлифования:	12 часов при 20°C и 65% R.H.
Нанесение 2-го слоя без шлифования:	От -2 до 4 °C часов при 20°C и 65% R.H.
Заполнение пор:	отличный



13711-GREEN LACK WB-1K

ONE-COMPONENT, WATER BASED, POLYURETHANE ACRYLIC BASED PARQUET VARNISH (GLOSSY-SATEEN-MATT)

DEFINITION: A one-component, water-based, polyurethane-acrylic based bright, sateen and opaque varnish. It has been developed for indoor spaces. It provides splendid effect and hides all defects of the parquet. It has no toxic effect. It does not change the natural color of the parquets.

PLACE OF USE:

It is used as varnish for protecting the indoor parquets and wainscots where there is slight pedestrian

ADVANTAGES:

- It rapidly dries out and provides a hard film.
- Does not distorting the natural appearance of the wood
- It is not toxic
- It is easy to clean
- Partial repair can be done.
- It is resistant to household chemicals, ketchup, mayonnaise coffee etc.

APPLICATION DETAILS

Surface Preparation: The application surface should be sound. The wooden surfaces should be cleared of the dusts on the surface and primed with cellulosic filler after the appropriate sanding process.

Ambient Conditions: The ambient temperature should be between +5 °C and +35 °C. Care should be taken to ventilation in the applications to be made in closed environments.

Application onto the Surface: The varnish is slowly mixed with a clean stick. It is never shaken. It is applied onto the clean parquet floor, which has been levigated through the scraping process and tempered, as 2 layers with the water-based primer and as 3 layers without primer by means of a roller. The waiting period between the layers is 2-3 hours.

Cleaning of the Equipment: With hot water.

PACKAGING DETAILS: It is available in a plastic gallon as net 5 liters.

Matt varnish application: Firstly, 1 or 2 layers of bright glaze and then 1 layer of sateen varnish as top coat are applied.

Cleaning of the Equipment: With cellulosic thinner.

PACKAGING DETAILS: It is available as net 12 lt in a bucket and as 3 lt in one gallon.

STORAGE DETAILS: The material should be kept in a cool and dry place. The lifetime of the material is 1 year when stored in its unopened original package and properly.

PROTECT FROM FREEZING!

TECHNICAL PROPERTIES:

Appearance:	White liquid
Application temperature:	+10 °C ÷ +25 °C
Thinner(if necessary)	With water
Gloss:	85 glossy, 45 sateen, 25 matt
Consumption:	80-100 g/m ² at 20 °C and 65% H.R
Application Method:	Roller, Brush, Airless Spraying
Dust Dry:	40 minutes at 20 °C and 65% R.H.
Touch Dry:	2 hours at 20 °C and 65% H. R
Sand Dry:	12 hours at 20 °C and 65% R.H.
Application of the 2nd layer without sanding:	2 to 4 hours at 20 °C and 65% R.H.
Pore-filling:	Excellent



13711-GREEN LACK WB-1K

TEK KOMPONENTLİ, SU BAZLI-POLİÜRETAN AKRİLİK ESASLI PARKE CİLASI (PARLAK-SATIN-MAT)

TANIM: Tek komponentli su-bazlı poliüretan-akrilik esaslı parlak, satin ve mat bir ciladır. İç mekânlar için geliştirilmiştir. Mükemmel efekt verir ve parkenin tüm hatalarını gizler. Hiçbir toksik etkisi yoktur. Parkelerin doğal rengini değiştirmez.

KULLANIM YERİ:

Hafif yaya trafiğinin olduğu iç cephe parke ve lambriyerin korunmasında cila olarak kullanılır.

AVANTAJLAR

- Hızlı kurur, sert film verir.
- Ahşabın doğal görünümünü bozmaz,
- Toksik değildir,
- Kolay temizlenir,
- Kısmi tamirat yapılabilir.
- Ev kimyasallarına, ketçap, mayonez, kahve vb. dayanıklıdır.

UYGULAMA BİLGİLERİ:

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yüzeyi temiz ve sağlam olmalıdır. Ahşap yüzeyler uygun zımpara işleminden sonra yüzeydeki tozlardan arındırılmalıdır.

Ortam Koşulları: Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya dikkat edilmelidir.

Yüzeye Tattiki: Cila temiz bir çubukla yavaşça karıştırılır, asla çalkalanmaz. Sistre işlemi ile pürüzsüz hale getirilip, ıslah edilen temiz parke zemine rulo yardımıyla su bazlı astar üzerine 2 kat veya astarsız 3 kat uygulanır. Katlar arası bekleme süresi 2-3 saattir.

Ekipmanların Temizliği: Sıcak su ile.

AMBALAJ BİLGİLERİ: Bir plastik galon içinde net 5 lt olarak bulunmaktadır.

DEPOLAMA BİLGİLERİ: Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin ömrü 1 yıldır.

DONMAKTAN KORUYUNUZ!

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm:	Beyaz sıvı
Uygulama sıcaklığı:	+10°C ÷ +25°C
İnceltme (gerekli ise):	Su ile
Parlaklık:	85 parlak, 45 satin, 25 mat
Sarfiyat:	80-100 g/m ² 20°C de ve 65% H.R.
Uygulama Yöntemleri:	Rulo, Fırça, Havasız Püskürtme
Toz kuruma:	40 dakika 20°C de ve 65% H. R
Dokunma koruması:	2 saat 20°C de ve 65% H. R
Zımpara kuruması:	12 saat 20°C de ve 65% H. R
Zımparasız 2. Kat uygulama:	2 -4 saat 20°C de ve 65% H. R
Gözenek doldurma:	Mükemmel

